

山东信发瑞捷新材料科技有限公司
Shandong Xinfaruijie New Material Technology Co., Ltd

产品质量指标:

产品型号	40℃运动 粘度 (mm ² /s)	100℃运动 粘度 (mm ² /s)	粘度指 数	酸值 (mgKOH/g)	闪点 (℃)	倾点 (℃)	Noack 蒸发损失(250℃), 1h%	起始氧化温 度℃	色度 (罗维 朋)
RJ-1415	70-80	9.4-10.2	≥110	≤0.1	≥270	≤-40	≤1.5	≥200	红≤0.3 黄≤1.5
RJ1417	120-140	12.5-13	≥80	≤0.1	≥270	≤-35	≤1.5	≥200	红≤0.3 黄≤1.5
RJ-1418	310-330	19-22	≥65	≤0.1	≥280	≤-20	≤1.5	≥200	红≤0.3 黄≤1.5
RJ1427	210-230	19.5-20.5	≥100	≤0.2	≥280	≤-25	≤1.5	≥200	红≤0.5 黄≤5
RJ-1428	310-330	22-24	≥85	≤0.2	≥280	≤-20	≤1.5	≥200	红≤0.5 黄≤5
RJ-1429	350-370	24-26	≥80	≤0.2	≥280	≤-20	≤1.5	≥200	红≤0.5

电话: 0635-6171555

网址: www.sdxfrj.com

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室

山东信发瑞捷新材料科技有限公司
Shandong Xinfaruijie New Material Technology Co.,Ltd

									黄≤5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

产品特点:

- 优异的热、氧化安定性
- 结焦少、链条易清洁
- 与添加剂和其它类型的基础油的相容性好
- 可生物降解、不污染环境
- 闪点高、蒸发损失低
- 优良的减摩、抗磨性

包装及储运:

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; 塑胶包装, 每桶 900KG;
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 2 年

电话: 0635-6171555

网址: www.sdxfrj.com

地址: 山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室