

硬脂酸异辛酯

产品质量指标:

项 目	RJ-1651
外 观	无色透明液体
粘 度 (mm ² /s)	8.5-9.5
40℃	2.5-3
100℃	
粘 度 指 数 ≥	140
酸 值 (mgKOH/g) ≤	0.1
闪 点 (开口, °C) ≥	190
倾 点 (°C) ≤	5

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

产品特点:

- 金属渗透性强, 易铺展形成油膜
- 一定的挥发性, 高温清洁性能好
- 可生物降解、不污染环境

推荐用途:

- 化纤油剂: 20~30%
- 切削、磨削 (纯油或水溶性油) 5~95 %
- 拔丝和冲压 (纯油或水溶性油) 5~95 %
- 轧制油 5-40%

包装及储运:

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; IBC 吨桶包装, 每桶 900KG;
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 1 年