

## 三羟甲基丙烷椰子油酸酯

产品质量指标:

项 目	RJ-1424
外观 (25℃)	淡黄色透明液体
运动粘度(mm <sup>2</sup> /s)	
40℃	33-40
皂化值 (mgKOH/g)	235-245
酸 值 (mgKOH/g) ≤	1
闪 点 (℃) ≥	270
倾 点 (℃) ≤	3

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

产品特点:

- 闪点高, 阻燃性好
- 优异的减摩、抗磨特性, 使用压力高
- 粘度指数高, 粘温性好
- 优良的空气释放性和抗泡性
- 可生物降解、不污染环境

推荐用途:

- 锡钢板轧制油: 5~60%
- 切削、磨削 (纯油或水溶性油) 5~95 %
- 拔丝和冲压 (纯油或水溶性油) 5~95 %
- 金属压铸脱模剂 5-40%

包装及储运:

- 铁桶包装, 每桶净重 180KG; IBC 吨桶包装, 每桶 900KG;
- 按非危险品运输和储存, 阴凉干燥通风处密闭保存, 储存期建议不超过 1 年